



CARACTERISTIQUES

- Haute résistance à la rupture
- Bonne résistance aux produits chimiques, solvants
- Imputrescible
- Hydrofuge
- Densité 1,14
- Fusion 230°C
- Exposition extérieure de longue durée
- Allongement important (15-20%)
- Tenue aux U.V.
- Se coupe à chaud
- Très bonne résistance à l'abrasion

Référence	Ø mm	Force de rupture daN	Poids métrique g	Tolérance
CDPAH060C000N	6	735	22,5	± 10%
CDPAH080C000N	8	1320	40	± 10%
CDPAH100C000N	10	2040	62	± 8%
CDPAH120C000N	12	2940	89	± 8%
CDPAH140C000N	14	4020	122	± 8%
CDPAH160C000N	16	5200	158	± 5%
CDPAH180C000N	18	6570	200	± 5%
CDPAH200C000N	20	8140	245	± 5%
CDPAH220C000N	22	9800	300	± 5%
CDPAH240C000N	24	11800	355	± 5%
CDPAH260C000N	26	13700	420	± 5%
CDPAH280C000N	28	15500	485	± 5%
CDPAH300C000N	30	17400	555	± 5%
CDPAH320C000N	32	19600	630	± 5%
CDPAH360C000N	36	24400	800	± 5%
CDPAH400C000N	40	29400	990	± 5%

